

Nombre Científico	Nombre Vulgar	Durabilidad del duramen				Impregnabilidad		Anchura de la albura
		Hongos	Hylotropes	Anobium	Termitas	Duramen	Albura	
<i>Abies Alba</i>	Aveto Común	4	S	S	S	2-3	2v	x
<i>Picea Abies</i>	Falso Aveto	4	S	S	S	3-4	3v	x
<i>Pinus Radiata</i>	Pino Insignis	4-5	D	S	S	2-3	1	b
<i>Cedrus Atlantica</i>	Cedro	1-2	D	D	M	3	n/d	n/d
<i>Quercus Robur</i>	Roble	2-4	n/d	D	M	4	1	S
<i>Milicia spp</i>	Iroko	1-2	D	D	D	4	1	M
Pseudotsuga menziensii	Douglas	3-4	D	D	S	4	2-3	S

Xilófagos / S: No durable M: Medianamente durable D: Durable
Hongos / 1-5: Muy durable - No durable
Impregnabilidad / 1-4: Impregnable- No impregnable
Anchura de la albura / s: Delgada (2-5cm), b: Grande (>10cm)

Ref: UNE 350-2016